



F62 CLASSE 1 FONDO

F62 CLASSE 1 FONDO impregnante acrilico all'acqua, per legno. Da utilizzarsi come fondo colorato nei sistemi di trattamento trasparenti per la protezione al fuoco con F62 CLASSE 1.



vaso da 2,5 kg

COLORI DISPONIBILI il prodotto è disponibile in una vasta gamma di colorazioni standard. Si consiglia di controllare la tinta con prove preliminari prima dell'applicazione, poiché il colore originale di ogni tipo di legno produce una diversa tonalità finale della tinta. Il colore può avere delle leggere variazioni tra diverse produzioni, è quindi importante eseguire il lavoro con tinte della stessa produzione.

MODALITÀ DI IMPIEGO F62 CLASSE 1 *FONDO* va impiegato come primo strato su elementi in legno da rifinire con una colorazione semitrasparente personalizzata, nel ciclo di verniciatura antincendio F62 CLASSE 1.

Il prodotto è caratterizzato da proprietà di adeguata distensione e di scorrimento che permettono facili applicazioni in particolare con flow-coating, impregnatrici ed immersione. Nel caso in cui il prodotto sia stato stoccato a basse temperature, si consiglia di portarlo ad almeno +15°C prima di procedere all'applicazione.

Durante l'applicazione ed il tempo di essiccazione, è indispensabile che la temperatura sia superiore a +10°C e l'umidità dell'aria sia inferiore al 65%; è importante inoltre che l'ambiente sia aerato per favorire l'evaporazione dell'acqua.

CICLO DI PITTURAZIONE levigare preventivamente con carta a grana 150. Applicare F62 CLASSE 1 *FONDO* in unico strato con un consumo di 100 ÷ 120 g/m².

Attendere almeno 48 ore prima di procedere con la sovrapplicazione di F62 CLASSE 1 o F62 CLASSE 1 *FLOOR*.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto superficiale: Rustico opaco

Colore: Come da campionario

Sovrapplicabile: 48 ore con F62 CLASSE 1

Resistenza ai raggi UV: Ottima

Uniformità di tinta: Ottima

AVVERTENZE le informazioni tecniche hanno carattere indicativo. Si consiglia di adattare alle condizioni specifiche di impiego. I dati di specifica e le informazioni tecniche sono stati determinati ad una temperatura di +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%. In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. I nostri consigli sull'uso del prodotto si basano su osservazioni e ricerche accurate effettuate in proprio. Sono state inoltre tenute in considerazione le esperienze acquisite nell'applicazione pratica. Tuttavia, a causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, è indispensabile controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.

VOCE DI CAPITOLATO fornitura e posa in opera di impregnante acrilico colorato per legno da utilizzare come fondo colorato nei sistemi di trattamento trasparente per la protezione al fuoco con F62 CLASSE 1 nel caso di pareti o soffitti e con F62 CLASSE 1 *FLOOR* nel caso di pavimenti. Il trattamento sarà eseguito mediante applicazione a rullo, a pennello o a spruzzo.

Colore	da campionario
Finitura	rustico opaco
Peso specifico	1300 ÷ 1400 g/l (bianco) 950 ÷ 1050 g/l (incolori/colorati)
Diluizione	pronto all'uso
Essiccazione	4 ÷ 6 h al tatto 8 h completa
Residuo secco in peso	10 - 14% (incolori/colorati) 37 - 41% (bianco)
Resa per strato	11 - 13 m ² /kg
Consumo	100 ÷ 120 g/m ²
Temperatura di applicazione	da +10°C a +30°C
Metodo di applicazione	spruzzo, rullo, pennello
Pulizia attrezzi	lavare con acqua
Stoccaggio:	temperatura: +5 / +30°C