

PARETI NON PORTANTI



DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di parete per interni con resistenza al fuoco EI 180, realizzata con quattro lastre FIREGUARD® 13 per lato, spessore 12,7 mm, dimensioni massime 1200x2000 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 286901/3343FR e Fascicolo Tecnico 399952.

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 180****altezza
≤ 6 m**

- **Orditura metallica:** profili montanti verticali a "C" 75x50x0,6 mm interasse 500 mm
- **Isolamento:** non previsto
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD®13 4x12,7 mm per lato
- **Finitura:** stuccatura giunti e teste delle viti con FIREGUARD COMPOUND
- **Rapporto di applicaz. estesa N° 379377:** altezza fino a 6 m
Soluzione conforme all'**EXAP UNI EN 15254-3:2019** e circolare del Ministero dell'Interno: **U.0016073.30-11-2020**

N.B.: Per il dimensionamento consultare l'Ufficio Tecnico.

**Rapporto di classificazione: I.G. 286901/3343FR
e Fascicolo Tecnico 399952
Norma di prova: EN 1364-1**

Le lastre saranno applicate con posa orizzontale e a giunti sfalsati, con viti autoperforanti fosfatate diam. 3,5 mm lunghezza rispettivamente 25, 35, 55 mm (passo 500 mm) per gli strati interni; lunghezza 65 mm (passo 250 mm) per lo strato esterno a profili metallici a "C" 75x50x0,6 mm posti ad interasse 500 mm, inseriti in guide a "U" 75x40x0,6 mm, poste a pavimento e soffitto.