


PARETI A ORDITURA DOPPIA



DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di parete con resistenza al fuoco EI 180 realizzata con tre lastre FIREGUARD® 18 per lato, sp. 18,0 mm, costituite da silicati e solfati di calcio, esenti da amianto, prodotte per laminazione con controllo dell'essiccazione in stabilimento, in classe A1 (incombustibile) di reazione al fuoco, in conformità al rapporto di classificazione I.G. 403514/4299FR.

Le lastre saranno applicate a giunti sfalsati con viti autoperforanti

REAZIONE AL FUOCO: A1**RESISTENZA AL FUOCO: EI 180**altezza
ILLIMITATA

- **Orditura metallica:** profili montanti verticali a "C" doppi posti su due file parallele 75x50x0,6 mm interasse 600 mm
- **Rivestimento protettivo:** lastre FIREGUARD® 18 spessore 3x18,0 mm
- **Finitura:** con FIREGUARD COMPOUND non necessaria ai fini antincendio
- **Campo di applicazione estesa: fascicolo tecnico approvato da Istituto Giordano N° 409508**
Altezza massima illimitata.

N.B.: Per il dimensionamento consultare l'Ufficio Tecnico.

Rapporto di classificazione: sl.G. 403514/4299FR
e Fascicolo Tecnico 409508
Norma di prova: EN 1364-1

fosfatate diametro 3,5 mm lunghezza 35 mm con passo 600 mm per lo strato interno e con lunghezza 55 mm con passo 600 mm per lo strato intermedio e lunghezza 75 mm con passo 250 mm per lo strato esterno, a profili metallici a "C" 75x50x0,6 mm posti ad interasse 600 mm e inseriti in guide a "U" 75x40x0,6 mm, poste su due file parallele a pavimento e soffitto.