

PROTEZIONE SOLAIO LATEROCEMENTO NON INTONACATO

DESCRIZIONE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di pittura intumescente in dispersione acquosa F62 SUPER PAINT su solai in laterocemento non intonacati di spessore minimo 16+4 cm, con resistenza al fuoco REI 60 in conformità al rapporto di classificazione I.G.387989/4166FR.

RESISTENZA AL FUOCO: REI 60**SENZA INTONACO**

- **Supporto:** solaio in laterocemento spessore 16+4 cm non intonacato
- **Rivestimento protettivo:** pittura intumescente F62 SUPER PAINT
- **Consumo:** 0,8 kg/m²
- **Preparazione del fondo:** non prevista. In caso di necessità utilizzare F62 PRIMER

Nota: applicazione anche in presenza di pittura esistente

Per carichi fino a:

M=73,00 kN-m

T=51,47 kN

Rapporto di classificazione: I.G.387989/4166FR

Norma di prova: EN 1365-3

La pittura verrà applicata nella quantità di 0,8 kg/m².

Per la modalità di posa si veda apposita scheda tecnica.