



SIGILLANTE ANTINCENDIO "GB-MT"



Utilizzo: fori di piccole dimensioni, attraversamenti cavi singoli e fasci di cavi, giunti di dilatazione, sigillatura perimetrale dei pannelli "GB-P", sigillatura perimetrale tubi incombustibili non coibentati.

Descrizione: il SIGILLANTE "GB-MT" è un sigillante elastomerico a base acrilica di colore bianco, studiato per garantire un'ottima resistenza al fuoco e ai fumi. È dotato di buona elasticità permanente che permette di assecondare i movimenti strutturali del supporto senza dare luogo a fessurazioni.

Il SIGILLANTE "GB-MT" può essere facilmente applicato mediante apposita pistola, utilizzando schermature sagomate in cartone per ottenere lo spessore minimo della sigillatura richiesto.

La superficie esterna può essere livellata con una spatola o una spugna inumidita. Il SIGILLANTE "GB-MT" è sovraverniciabile.

Applicazione:

SIGILLATURA PERIMETRALE TUBI COMBUSTIBILI
SIGILLATURA PERIMETRALE TUBI INCOMBUSTIBILI
SIGILLATURA PERIMETRALE TUBI COMPOSITI
SIGILLATURA PERIMETRALE CAVI ELETTRICI E FASCI DI CAVI
CHIUSURA FORI

SCHEDA TECNICA

Resistenza al fuoco	EI 60/240 in funzione del tipo di applicazione REI 120 controsoffitto
Consistenza	pastosa
Confezioni	cartucce da 310 ml
Colore	bianco
Verniciabilità	verniciabile
Peso specifico (a 20°C)	1,58 ± 0,05 gr/cm ³
Formazione di pellicola	20 – 25 minuti
Tempo di polimerizzazione	da 3 a 5 giorni a seconda dello spessore, della temperatura e dell'umidità
Variazione di volume dopo l'indurimento	(-15 ± 5) %
E-Modul a 100% di dilatazione	(0,20 ± 0,02) N/mm ²
Allungamento, concentrazione di esercizio	15% della larghezza del giunto
Temperatura di applicazione	da +5°C a + 30°C
Temperatura di esercizio	da -20°C a + 70°C
Durata	18 mesi (in luogo asciutto e al riparo dal gelo)

SIGILLATURA DI BARRE FILETTATE,
CAVI ELETTRICI E TUBI CORRUGATI,
BLINDOSBARRE
GIUNTI DI DILATAZIONE