



## F62 BASE ZERO

**F62 BASE ZERO** primer adatto alla preparazione per l'applicazione di F62 ZERO **SPESSORE** su elementi in legno, cartongesso e superfici smaltate. Assicura l'adesione di F62 ZERO **SPESSORE** in quanto regola l'assorbimento d'acqua dei sottofondi. Prodotto APEO free.



vaso da 15 kg

**CARATTERISTICHE** Fondo in dispersione acquosa, utilizzato per la preparazione di supporti di vario genere come legno, cartongesso, superfici trattate con smalti o rivestimenti acrilici a spessore. Assicura l'adesione dei prodotti applicati successivamente in quanto regola l'assorbimento d'acqua dei sottofondi.

**COMPOSIZIONE** Prodotto APEO free formulato con resine acriliche in dispersione acquosa e cariche selezionate.

**ATTREZZI** Pennello, Rullo, Spruzzo con macchina ad aria.

**VOCE DI CAPITOLATO** Fondo acrilico, in dispersione acquosa, idoneo ad assicurare l'adesione dei prodotti sovrapplicati su diversi tipi di supporto.

Consumo fino a 250 ml/m<sup>2</sup> in funzione dell'assorbimento del supporto.

**AVVERTENZE** I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%.

In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo.

A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.

|                                  |                                       |
|----------------------------------|---------------------------------------|
| Colore                           | incolore                              |
| Densità                          | 1020-1120 g/l                         |
| Diffusione del vapore acqueo     | buona                                 |
| Adesione su supporti edili       | ottima                                |
| Residuo secco in peso            | 28-32%                                |
| Diluizione (legno e cartongesso) | 1:2 / 1:4                             |
| Diluizione (superfici a smalto)  | 1:2                                   |
| Resa                             | 13 m <sup>2</sup> /l (Diluizione 1:2) |
|                                  | 17 m <sup>2</sup> /l (Diluizione 1:3) |
|                                  | 21 m <sup>2</sup> /l (Diluizione 1:4) |
| Consumo                          | fino a 250 ml/m <sup>2</sup>          |
| Temperatura di applicazione      | +5 / +35°C                            |
| Essiccazione                     | 5 ÷ 8 ore                             |
| Pulizia attrezzi                 | lavare con acqua                      |
| Stoccaggio                       | in contenitori sigillati: 12 mesi     |
|                                  | temperatura: +5 / +35°C               |