

PRODOTTO CONFORME AL

"Testo coordinato sulla Reazione al fuoco"

Ottobre 2022

Ministero dell'Interno

Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica

A1
INCOMBUSTIBILE

F62 FINISH HACCP

F62 FINISH HACCP smalto per uso interno ed esterno impermeabile all'acqua ad elevata smacchiabilità. Assicura un rivestimento incombustibile in Classe A1 di Reazione al Fuoco su supporti incombustibili. Conforme al protocollo HACCP.



vaso da 4 litri
vaso da 14 litri

CARATTERISTICHE F62 FINISH HACCP è uno smalto incombustibile per uso interno ed esterno, **certificato in classe A1 di reazione al fuoco**. È destinato a tutti gli ambienti che necessitano di uno smalto ad elevata smacchiabilità, impermeabile all'acqua, altamente coprente e di facile applicazione.

Garantisce un'eccellente uniformità, una notevole resistenza meccanica e agli agenti atmosferici.

Offre un ottimo livello di finitura con una massima protezione e tenuta del colore all'esterno, anche in situazioni di forte esposizione e condizioni severe. Le sue caratteristiche di elasticità e resistenza all'usura generano un film che rimane stabile e resistente anche in presenza di sollecitazioni dovute a variazioni dimensionali del supporto causati dal cambiamento delle condizioni climatiche.

È altamente resistente al lavaggio e permette una facile pulizia anche con i comuni detersivi disinfettanti antibatterici. Soddisfa i requisiti del regolamento 852/2004/CE per la sicurezza alimentare ed è quindi idoneo per l'applicazione in locali come ospedali, scuole, magazzini per alimenti, ecc.

CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO A1 incombustibile rapporto di classificazione Istituto Giordano numero 427841 del 22 aprile 2025 (EN 13501-1).

COMPOSIZIONE Prodotto a base di leganti speciali e cariche selezionate in dispersione acquosa esente da APEO (achilfenoli etossilati).

IMPIEGO F62 FINISH HACCP è idoneo per la realizzazione di smalti incombustibili impermeabili in classe A1 di reazione al fuoco su superfici incombustibili sia in ambienti interni che ambienti esterni

COLORI bianco. (Sono possibili i colori pastello derivati da ossidi inorganici).

Tra una produzione e l'altra la tinta può risultare leggermente diversa, è quindi necessario terminare il lavoro con la stessa produzione

PREPARAZIONE DEL PRODOTTO il prodotto essicca e polimerizza completamente in 4÷5 giorni in condizioni ottimali (temperatura 15÷30°C, umidità del supporto <10% e umidità relativa dell'aria 65%). Esporre in opera il manufatto dopo almeno 45 giorni di stabilizzazione per evitare il contatto con l'acqua piovana o condensa (nel caso di nebbia o umidità superiore all'85%) prima della completa polimerizzazione.

SISTEMA DI APPLICAZIONE

- pulire il supporto da ogni impurità e trattare con disinfettante se presente inquinamento biologico da muffe, alghe, muschio
- applicare due strati F62 FINISH HACCP a distanza di 4÷6 ore uno dall'altro in una quantità non superiore a 200 g/mq ai fini della certificazione di incombustibilità.

ATTREZZI rullo, pennello, spruzzo.

DILUIZIONE

- rullo, pennello: 5÷15% in volume con acqua
 - spruzzo Aircoat o Airless: 0÷5% in volume con acqua
- Su supporti fortemente assorbenti applicare il primo strato diluito dal 20 al 30% in volume con acqua.

CONFEZIONE

- vaso da 4 litri
- vaso da 14 litri.

Colore	bianco / colori pastello
Peso specifico	1200 g/l
Gloss	5÷10
Diluizione	rullo, pennello 5÷15% in volume con acqua
	spruzzo Aircoat o Airless 0÷5% in volume con acqua
Brillantezza (EN ISO 2813)	opaco Gloss < 10
Coprenza (UNI EN ISO 6504-3)	2 (10 m²/l)
	≥ 98 e < 99,5%
Presenza di sporco (UNI 10792)	molto bassa ΔL ≤ 3
Resistenza alla spazzolatura a umido (UNI EN ISO 11998)	1 L _{diff} < 5μ
Classe di lavabilità	1
Essiccazione	4 ÷ 5 h sovrapplicabile 5 giorni completa
Residuo secco in peso	56 ÷ 60%
Resa per strato (sono necessari 2 strati)	10 m²/l
Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C
Metodo di applicazione	spruzzo, rullo, pennello
Pulizia attrezzi	lavare con acqua
Stoccaggio (max 12 mesi)	temperatura: +5 / +30°C