



F62 FINISH ZERO

F62 FINISH ZERO finitura trasparente incombustibile adatta ad aumentare la resistenza al lavaggio ed all'abrasione delle superfici trattate con F62 ZERO. Particolarmente indicata in tutte quelle situazioni quali uffici, scuole o ambienti ad elevata frequentazione, in cui è necessaria una pulizia periodica e vengono richieste caratteristiche di incombustibilità.



vaso da 14 litri

CARATTERISTICHE Finitura trasparente in dispersione acquosa pronta all'uso, certificata in Classe A1 di reazione al fuoco (Rif. certificato Istituto Giordano n. 424754 del 15.01.2025) applicata al massimo in due mani $\leq 200 \text{ g/m}^2$, idonea per aumentare la resistenza meccanica ed all'abrasione di F62 ZERO con resistenza al lavaggio in Classe 3 (UNI EN ISO 11998).

Il prodotto indurisce reagendo chimicamente con il supporto (F62 ZERO).

COMPOSIZIONE Prodotto formulato con leganti speciali e cariche selezionate in dispersione acquosa.

IMPIEGO F62 FINISH ZERO è indicato come finitura trasparente per aumentare la resistenza all'abrasione di F62 ZERO.

SISTEMA DI APPLICAZIONE Applicare il prodotto su F62 ZERO a distanza di almeno 6÷8 ore. Il prodotto è pronto all'uso, diluizione max. 5% con acqua.

AVVERTENZE I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%.

In condizioni diverse, i dati e i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni.

Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo.

VOCE DI CAPITOLATO Fornitura e posa in opera di finitura trasparente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa e additivi specifici denominato F62 FINISH ZERO certificata in Classe A1 di reazione al fuoco con applicazione in quantità $\leq 200 \text{ g/m}^2$ (Rif. certificato Istituto Giordano n. 424754 del 15.01.2025).

Colore	trasparente incolore
Brillantezza (UNI EN ISO 2813)	molto opaco 5 (85°)
Diluizione	max. 5% con acqua
Densità	$1200 \pm 0,05 \text{ g/litro}$
Essiccazione	al tatto 1 h completa 3 h
Resistenza al lavaggio	Classe 3 (UNI EN ISO 11998)
Resa	$8-10 \text{ m}^2/\text{litro}$
Temperatura di applicazione	da +5°C a +30°C
Metodo di applicazione	spruzzo, rullo, pennello
Pulizia attrezzi	lavare con acqua
Stoccaggio (max 12 mesi)	temperatura: +5 / +30°C