



F62 PRIMER Z

F62 PRIMER Z primer adatto alla preparazione di superfici zincate per l'applicazione di vernici intumescenti F62 PAINT S, F62 PAINT S-PLUS e F62 PAINT.



vaso da 15 kg

CARATTERISTICHE Fondo in dispersione acquosa, utilizzato per la preparazione di supporti in lamiera zincata, strutture metalliche zincate e lamiera preverniciata. Assicura l'adesione di F62 PAINT S, F62 PAINT S-PLUS e F62 PAINT su superfici metalliche che non richiedono di protezione anticorrosiva.

COMPOSIZIONE Prodotto APEO-free formulato con resine acriliche in dispersione acquosa e cariche selezionate.

IMPIEGO Le pitture intumescenti vanno applicate dopo almeno 4 ore.

ATTREZZI Pennello, Rullo, Spruzzo

AVVERTENZE I dati di specifica sono stati determinati a +23°C con umidità relativa dell'ambiente del 65%.

In condizioni diverse, i dati ed i tempi tra un'operazione e l'altra subiscono delle variazioni. Le informazioni tecniche contenute hanno carattere indicativo.

A causa dell'enorme varietà di supporti e condizioni di applicazione, si consiglia di controllare l'idoneità all'impiego del prodotto e la sua efficacia mediante prove effettuate sulla specifica realizzazione.

Colore	incolore
Densità	1020 - 1120 g/l
Diffusione del vapore acqueo	buona
Adesione su supporti edili	ottima
Residuo secco in peso	28 - 32%
Diluizione	1:1 / 1:2 in vol. con acqua
Resa	9 m²/l (Diluizione 1:1)
	13 m²/l (Diluizione 1:2)
Temperatura di applicazione	+5 / +30°C
Essiccazione	5 ÷ 8 ore
Pulizia attrezzi	lavare con acqua
Stoccaggio:	in contenitori sigillati: 12 mesi
	temperatura: +5 / +30°C