



F62 SUPER SPRAY

F62 SUPER SPRAY è un intonaco premiscelato a base gesso per la protezione passiva dal fuoco in Classe A1 (EN 13501-1) di elementi strutturali. Ideale per la protezione di elementi in acciaio a sezione aperta o chiusa.



sacco da 17 kg

CARATTERISTICHE Intonaco base gesso costituito da aggregati leggeri, leganti idraulici, ritardanti e additivi che ne favoriscono l'applicazione per mezzo di intonacatrici.

PREPARAZIONE DELL'IMPASTO Per ottenere un impasto corretto alimentare l'intonacatrice continua mantenendo il serbatoio sempre pieno e regolare l'acqua agendo sul flussometro.

Il rapporto ideale acqua/intonaco è di 0,8 - 1/1.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE F62 SUPER SPRAY si applica mediante spruzzatura uniforme con apposite intonacatrici per premiscelati, ottenendo un rivestimento di buona qualità, senza giunti né fessurazioni.

F62 SUPER SPRAY va spruzzato in più passate con uno spessore massimo di 30 mm per strato, per raggiungere lo spessore corrispondente al grado di sicurezza desiderato.

Il prodotto non può essere frattazzato e non può essere applicato su superfici direttamente esposte alle intemperie. Applicabile con temperature comprese tra +5°C e +40°C.

Per assicurare un'ottima asciugatura è necessario un efficace ricambio d'aria. La temperatura ambiente non deve scendere sotto 0° C.

TIPO DI SUPPORTO Il supporto da proteggere deve essere adeguatamente preparato in conformità alle indicazioni riportate nei rapporti di prova.

PREPARAZIONE DELLE SUPERFICI Il supporto da proteggere va adeguatamente preparato e, nello specifico, le superfici devono risultare asciutte, prive di grasso, polvere o sporcizie.

Nel caso in cui non ci sia una sufficiente aderenza è necessario utilizzare una rete portaintonaco o trattare la superficie con un adeguato primer.

DURATA DELL'IMPASTO Tempo di impiego dell'impasto: 1 ora circa.

Tempo massimo di fermo macchina: 15 minuti.

FINITURA L'intonaco risulta avere una finitura semiruvida ma, se necessario, può venire levigato. F62 SUPER SPRAY può essere verniciato con le comuni idropitture decorative.

Peso specifico in polvere		350 kg/m³
Peso specifico in opera (asciutto)		550 kg/m³
Tipo (EN 13279-1)		C5/20
pH		12,0
Tempo di presa iniziale		85 min. ± 15 min.
Resa metrica teorica		4,1±15%kg/m² per spess. 1 cm
Temperatura applicazione:	supporto	tra +5°C e +45°C
	ambiente	tra +5°C e +40°C
Conduttività termica		$\lambda = 0,087 \text{ W/mk}$
Reazione al fuoco (EN 13501-1)		A1
Resistenza al fuoco		da R/REI 30 a 240
Imputrescibile		SI
Inattaccabile da topi e parassiti		SI
Imballo		sacchi da 17 kg